FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE





Código de producto : 07Y

Descripción

Capa de fondo de dos componentes de secado rápido y alto rendimiento, extraordinaria facilidad de lijado y rapidez de repintado.

Campos Aplicación

Especial para superestructuras no sumergidas (obra muerta) de acero, aluminio, poliéster y madera, con irregularidades o Gel-coat envejecido etc., en las que se requiera de una buena base lisa para acabados con esmaltes de uno o dos componentes, aportando una excelente duración del brillo de las capas de acabado.

Datos técnicos

Naturaleza	Poliuretano Alifático
Acabado	Mate sedoso
Color (UNE 48073)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,45 - 1,50 Kg/l
Rendimiento	6 - 10 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	1 hora
Proporción de la Mezcla	Base: 6 / Endurecedor: 1
Vida de la Mezcla a 23ºC	4 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Brocha y Rodillo: 5 % / Pistola: 10 - 20%
Diluyente	Diluyente TITAN Yate
Limpieza de utensilios	Diluyente TITAN Yate
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	Base: 27 ºC / Endurecedor: 30,5ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	53 - 54 %
Presentación	2,5 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol ni con rocío.

Fondo Acrílico Super Lijable *se debe aplicar sobre imprimaciones o masillas epoxis. No emplear sobre productos monocomponentes.*

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En todos los casos: una vez preparado convenientemente el soporte, se aplicarán las manos necesarias de ***Fondo Acrílico Super Lijable*** para obtener una base lisa. Generalmente 1- 2 manos.

Caso de necesitar rellenar, utilizar una de nuestras masillas de la ***Línea TITAN Yate***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Baldear con agua dulce y dejar secar. Lijar la superficie con papel de lija del grano 280 - 320.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar los revestimientos anteriores y aplicar la imprimación adecuada según el tipo de sustrato.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-09



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

